



Baucem

Finitura F8

Finitura fratazzata bianca a base di calce e cemento per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Finitura premiscelata a base di calce idrata, cemento bianco portland, inerti calcarei rigorosamente selezionati, lavati e classificati e additivi che conferiscono una elevata lavorabilità e contribuiscono a migliorare l'adesione e le prestazioni.

CAMPI D'IMPIEGO

BAUCEM FINITURA F8 è particolarmente indicato come finitura a civile su intonaci di fondo a base di calce e cemento, tradizionali e premiscelati. Per sottofondi speciali e comunque diversi da quelli citati, bisogna osservare procedure coerenti alla loro natura.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il sottofondo deve essere complanare, stabile, uniforme e umido. Se debole e inconsistente impiegare BAUSAV CONSOLIDANTE. Irregolarità superiori agli spessori supportati dalla finitura innescano tensioni causa di cavillature e cattiva estetica ed obbligano ad interventi di stuccatura e robottatura preventiva.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

BAUCEM FINITURA F8 è un prodotto premiscelato in polvere pronto all'uso. Si impasta con circa il 30% di acqua pulita (10 litri per sacco da 33.3 kg), versando l'acqua nell'apposito recipiente e aggiungendo la polvere fino ad ottenere una consistenza plastica e cremosa. Va impastato con agitatore meccanico a basso numero di giri o a mano. L'acqua deve essere pulita e priva di sospensioni e/o sedimenti. La consistenza pastosa è garanzia di una corretta realizzazione degli spessori e della tissotropia. Si consiglia di applicare BAUCEM FINITURA F8 su sottofondo duro ma ancora umido. Per realizzare lo strato finito occorrono 2-3 passate, 2 per la preparazione del fondo, la 3° per la finitura ultima. Gli spessori finali dovranno essere compresi tra 1 e 3 millimetri. Per una finitura a civile, fratazzare a fresco l'ultima mano con fratazzo di spugna o di plastica bagnati con acqua fino ad ottenere una superficie uniforme e compatta. In caso di elevate temperature si consiglia di inumidire le pareti intonacate di recente con acqua nebulizzata per evitare la formazione di cavillature. Nei periodi invernali particolarmente freddi è bene proteggere l'intonaco fresco dal gelo. La temperatura di applicazione consigliata è tra i 5° ed i 35°.



TRASPIRANTE



APPLICARE CON SPATOLA IN ACCIAIO



IMPASTARE AD ELICA



PER INTERNI ED ESTERNI



TEMPERATURA MIN. APPLICAZIONE



STOCCAGGIO IN LUOGO ASCIUTTO



RICICLABILE



ECOCOMPATIBILE

Baucem

Finitura F8

AVVERTENZE

- Temperatura di applicazione min +5°C ÷ max +35°C
- Proteggere dal gelo e da temperature elevate
- La presenza di forte vento può provocare la formazione di fessurazioni e "bruciature" degli intonaci
- Non eccedere con l'acqua di impasto
- Non aggiungere altri materiali all'impasto
- Stoccare in luogo asciutto

NORME DI SICUREZZA

- Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con maschere opportune
- Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali
- Ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente ed immediatamente con acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Polvere
Colore:	Bianco
Granulometria:	0 - 0.8 mm
Acqua d'impasto:	30±1%
Spessore minimo di applicazione:	1 mm
Spessore massimo per strato:	3 mm
Stoccaggio:	In luogo asciutto per 6 mesi
CONSUMO:	Circa 1÷1.5 kg/m ² /1 cm di spessore



peso: **Kg 25**
pack: sacco



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerare le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, per ottenere i risultati attesi, l'acquirente è tenuto a utilizzare in maniera idonea il prodotto, attenendosi all'impiego previsto