



Baucem

Finitura Liscia

**Finitura liscia bianca
a base di calce
e cemento bianco**

CARATTERISTICHE

Il BAUCEM FINITURA LISCIA è un rasante premiscelato ultrafino in polvere bianca, con granulometria max < 0,15 mm a base di leganti idraulici, aggregati micronizzati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

CAMPI D'IMPIEGO

Il BAUCEM FINITURA LISCIA è un rasante impiegato per la finitura di intonaci cementizi e di tipo tradizionale per ottenere superfici lisce di sottofondo per qualsiasi pittura a finire. La sua speciale formulazione lo rende un prodotto dall'ottima lavorabilità, adesione al supporto e buona car-teggiabilità.

MODALITÀ D'IMPIEGO

I supporti devono essere puliti ed esenti da materiali incoerenti e polverulenti, privi di parti friabili e quanto altro possa ostacolare l'adesione. Le superfici non devono presentare irregolarità superiori a 3 mm.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare una confezione di BAUCEM FINITURA LISCIA con minimo 10 lt d'acqua pulita per sacco da 25 Kg preferibilmente con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, facendo anche attenzione a non inglobare aria.

Dopo 5-10 minuti di riposo mescolarlo prima dell'uso.

Il BAUCEM FINITURA LISCIA, si stende con spatola americana come un normale stucco, si sovrappongono una o più mani di sottile strato e si aspetta la relativa asciugatura.

Su intonaco fresco va applicato prima dell'inizio del suo indurimento; su intonaco indurito, inumidire la superficie prima dell'applicazione.

Il prodotto inoltre, deve essere applicato ad una temperatura compresa tra i +5°C e +35°C. Non applicabile su calcestruzzo non assorbente o con tracce di disarmante e superficie metalliche senza l'applicazione dell'aggrappante. Non applicare su supporti non assorbenti o pitturati.

Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. La conservazione è garantita 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale.



TRASPIRANTE



APPLICARE CON
SPATOLA IN ACCIAIO



IMPASTARE
AD ELICA



PER INTERNI
ED ESTERNI



TEMPERATURA MIN.
APPLICAZIONE



STOCCAGGIO IN
LUOGO ASCIUTTO



ECOCOMPATIBILE

Baucem

Finitura Liscia

AVVERTENZE

- Temperatura di applicazione $+5^{\circ}\text{C} \div \text{max } +35^{\circ}\text{C}$
- Proteggere dal gelo e da temperature elevate
- Stoccare in luogo asciutto.
- Mantenere sempre chiusi i contenitori
- Non immagazzinare il preparato nei pressi di alimenti e mangimi
- Operare in luoghi ventilati e mai sottovento
- Non aggiungere altri materiali all'impasto
- Non applicabile su calcestruzzo non assorbente o con tracce di disarmante e superficie metalliche senza l'applicazione dell'aggrappante
- Non applicare su supporti non assorbenti o pitturati

NORME DI SICUREZZA

- Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con maschere opportune
- Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali
- Ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente ed immediatamente con acqua



peso: **Kg 25**
pack: sacco



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Premiscelato in polvere	
Temperatura di applicazione:	$+5^{\circ}\text{C}$ e 35°C	
Colore:	Bianco	
Granulometria max:	$< 0.15 \text{ mm}$	UNI EN 1015-1
Quantità d'acqua d'impasto:	10 Lt per sacco da 25 Kg	
Massa volumica prodotto secco:	1100 Kg/m^3	UNI EN 1015-10
Tempo di lavorabilità e correzione:	1h	UNI EN 1015-9
Massa volumica della malta fresca:	1800 Kg/m^3	UNI EN 1015-6
Consistenza malta fresca su tavola a scossa:	130 mm	UNI EN 1015-3
Reazione al fuoco:	Classe A1	UNI EN 998-1
Assorbimento d'acqua:	$c=0.85 \text{ Kg/mq min } 0.5 - \text{WO}$	UNI EN 1015-18
Permeabilità di valore acqueo:	$\mu=6.0$	UNI EN 1015-19
Conducibilità termica/massa volumica:	$\lambda=0.49 \text{ W/m}^{\text{K}}$	UNI EN 1745
Massa volumica malta indurita:	1100 Kg/m^3	UNI EN 1015-10
Durata a magazzino:	6 mesi	
CONSUMO:	Circa 1 kg/m^2 di superficie con 1 mm di spessore	



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerare le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, per ottenere i risultati attesi, l'acquirente è tenuto a utilizzare in maniera idonea il prodotto, attenendosi all'impiego previsto