



Bauquarzo

Shield

Rivestimento al quarzo
per interno

CARATTERISTICHE

Rivestimento plastico al quarzo per interni indicato su supporti edili che richiedono una superficie liscia a basso spessore. Caratterizzato da una buona copertura, potere riempitivo, traspirabilità e resistenza.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Primerizzare con un isolante acrilico, BAUIDRO ISOLANTE. In presenza di superfici ad elevata alcalinità (intonaco a calce o nuovo a base di premiscelato) usare un neutralizzante universale a base di resine.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare BAUQUARZO SHIELD a pennello o rullo, diluire con acqua potabile.

Resa teorica 6-8 mq/litro in base all'assorbimento del supporto. Sopraverniciabile entro 8/10 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Pastoso
Colore:	Bianco
Componenti:	1
Indurimento:	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero
Peso specifico:	1450/1460
Resa teorica:	6-8mq/litro in base all'assorbimento del supporto
Punto di infiammabilità:	Componente A >114°C
Tempi di essiccazione:	8/10 ore a temperatura ambiente
Durata in magazzino:	Conservare a temperatura ambiente (+5°+40° C) in contenitori originali sigillati. Teme il gelo
VOC:	<30



peso: Lt 4/13
pack: secchio



IDROPITTURA
IN DISPERSIONE



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.