

Bausan

Antimuffa

Pittura antimuffa
igienizzante e sterilizzante



IMPIEGO

Bausan Antimuffa è una pittura completamente ecologica formulata per risanare e prevenire la formazione di muffe sulle pareti di ambienti con umidità molto elevata. Formulata con efficacissimi sali antimuffa ad elevata concentrazione, contiene principi attivi a largo spettro d'azione tali da distruggere i batteri gram positivi e gram negativi che vengono a contatto con il film della pittura.

Bausan Antimuffa è stata sperimentata con successo per protezione duratura di superfici murali in ambienti ad elevata umidità quali bagni, cucine, caseifici, ospedali, cantine, stabilimenti balneari. Bausan Antimuffa usato in combinazione con Bausan Nomuffa è un procedimento completo per debellare ed impedire per lungo tempo la formazione di muffe, mantenendo i locali igienicamente più sani.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi

Applicare una mano di Bausan Nomuffa. Attendere almeno 4 ore. Applicare una mano di isolante fissativo acrilico Baidro Isolante

diluito al 500% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto. Ad essiccazione avvenuta, applicare due mani di Bausan Antimuffa.

Muri vecchi esenti da muffe

Spazzolare e spolverare la superficie per eliminare eventuali residui di vecchie pitture non bene ancorate. Procedere come per i muri nuovi.

Muri vecchi che presentano formazioni di muffe

Applicare una mano di soluzione disinfestante Bausan Nomuffa direttamente sulle zone inquinate e nelle loro vicinanze per distruggere anche le spore che eventualmente si siano depositate. Lasciare agire almeno 4 ore e spazzolare accuratamente la superficie per rimuovere le muffe passivate. Ripetere il trattamento una seconda volta. A superficie asciutta, applicare una mano di Baidro Isolante (già diluito al 500% con acqua) additivato con il 10% di Bausan Nomuffa. Lasciare asciugare 12 ore ed applicare due mani di Bausan Antimuffa intervallate 12 ore l'una dall'altra.

DATI TECNICI

Aspetto	opaco
Colore	bianco
Tipo di legante	copolimeri acrilici in emulsione acquosa
Peso specifico	1,58 - 1,65
Viscosità di vendita	tixotropica
Resa	14 - 16 mq/lit (per mano) in funzione dell'assorbimento del supporto
Spessore	40 - 50 micron
ESSICCAZIONE A 20° C	
• Fuori polvere	1 ora
• Secco al tatto	4 ore
• Secco in profondità	8 ore
• Sovraverniciabile	12 ore



APPLICAZIONE A RULLO



APPLICAZIONE A PENNELLO



DILUIRE CON ACQUA



SECCHIO

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.