



Bausilox

Breathe

**Pittura silossanica
per interni ed esterni**

CARATTERISTICHE

Prodotto monocomponente a base di resine silossaniche modificate formulato per conferire alle facciate una protezione totale contro l'azione meccanica disgregante dell'acqua e delle piogge acide mantenendo, tuttavia, un'elevata traspirabilità del muro.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri esterni ed interni: Spazzolare e spolverare la superficie per eliminare sia eventuali residui di vecchie pitture non filmogene non bene ancorate sia efflorescenze presenti sul supporto.

Per gli intonaci a malta, calcestruzzo e mattoni nuovi applicare BAUSILOX PRIMER non prima che siano trascorse almeno 4 settimane dall'esecuzione degli intonaci. Per gli intonaci a base di gesso di calce applicare BAUSILOX PRIMER non prima che siano trascorse almeno 9 settimane dall'esecuzione degli intonaci.

Applicare una mano, senza diluire, di BAUSILOX PRIMER: dopo 48 ore applicare 2 mani di BAUSILOX BRETHE.

ATTENZIONE!!! L'applicazione di BAUSILOX BRETHE su intonaci già verniciati con idropitture, rivestimenti plastici ed altre pitture filmogene può pregiudicare sia la traspirabilità che la riuscita della pitturazione. Non applicare su gesso, plastica, legno, supporti molto umidi o dai quali fuoriescono sali.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Prima mano: diluire al 30% - 35% con acqua.

Seconda mano: diluire al 35% - 40% con acqua.

Diluire con acqua solo la quantità di prodotto che va utilizzata entro le successive 12 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

| | |
|-----------------------|--|
| Aspetto | Opaco |
| Colore | Bianco |
| Tipo di legante | Resine silossaniche modificate |
| Peso specifico | 1,33 - 1,40 |
| Viscosità di vendita | Tixotropica |
| Resa | 10 - 12 mq/lit (per mano) in funzione dell'assorbimento del supporto |
| Spessore | 70 - 100 micron |
| ESSICCAZIONE A 20° C | |
| • Fuori polvere | 2 ore |
| • Secco al tatto | 6 ore |
| • Secco in profondità | 8 ore |
| • Sovraverniciabile | 12 ore |



peso: **Lt 4/13**
pack: secchio



**IDROPITTURA
IN DISPERSIONE**



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO



APPLICAZIONE
A SPRUZZO



DILUIRE
CON ACQUA

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.