



Bausilox

Breathe FR

Rasante silossanico
fratazzato per esterni

CARATTERISTICHE

Prodotto minerale, a base di resine silossaniche modificate, permeabile al vapore ed altamente idrorepellente. Le caratteristiche decorative, la completa assenza di screpolature e distacchi, la resistenza alla luce, l'alta traspirabilità e la completa idrorepellenza ne fanno il prodotto ideale per il restauro di opere d'arte, vecchie facciate, edifici storici, chiese, ville, intonaci a calce o civile ed in genere per tutti i supporti che necessitano di un alto coefficiente di trasmissione del vapore. Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo: $\mu 130$

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri esterni ed interni: Intonaci tradizionali, intonaci premiscelati, calcestruzzo, elementi prefabbricati, intonaci tipo Terranova.

Spazzolare e spolverare la superficie per eliminare sia eventuali residui di vecchie pitture non filmogene non ben ancorate sia efflorescenze presenti sul supporto.

Per l'applicazione su nuovi supporti applicare BAUSILOX PRIMER non prima che siano trascorse almeno 4 settimane dall'esecuzione degli intonaci. Per gli intonaci a base di grassello di calce applicare BAUSILOX PRIMER non prima che siano trascorse almeno 9 settimane dall'esecuzione degli intonaci. Applicare una mano, senza diluire, di BAUSILOX PRIMER: dopo 48 ore applicare come sottofondo una mano di BAUQUARZO ORANGE diluita al 10-20% con acqua. Ad essiccazione avvenuta, applicare BAUSILOX BREATHE FR. ATTENZIONE!!! L'applicazione di BAUSILOX BREATHE FR su intonaci già verniciati con idropitture, rivestimenti plastici ed altre pitture filmogene può pregiudicare sia la traspirabilità che la riuscita della pitturazione. Non applicare su gesso, plastica, legno, supporti molto umidi o dai quali fuoriescono sali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Opaco
Colore	Bianco
Tipo di legante	Resine silossaniche modificate
Peso specifico	1,60 - 1,70
Viscosità di vendita	Tixotropica
Resa	0,7 mq/lt per mano
Spessore	1,3 mm per mano
ESSICCAZIONE A 20° C	
• Fuori polvere	3 ore
• Secco al tatto	8 ore
• Secco in profondità	12 ore
• Sovraverniciabile	24 ore



peso: Lt 4/13
pack: secchio



APPLICARE CON
FRATAZZO IN PLASTICA

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.