



Bausilox

Pittura

**Pittura silossanica
per interni ed esterni**

IMPIEGO

Prodotto monocomponente a base di resine silossaniche modificate formulato per conferire alle facciate una protezione totale contro l'azione meccanica disgregante dell'acqua e delle piogge acide mantenendo, tuttavia, un'elevata traspirabilità del muro.

La formulazione silossanica di Bausilox Pittura favorisce il passaggio del vapore dall'interno verso l'esterno evitando al muro di assorbire l'umidità e l'acqua provenienti dall'esterno.

Per le sue caratteristiche estetiche (aspetto decorativo opaco vellutato) e tecniche (pigmenti stabili ai raggi U.V.), Bausilox Pittura trova ampio impiego sia nelle nuove costruzioni sia negli edifici dove alla traspirabilità deve associarsi una tinta completamente uniforme.

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo: μ 170

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri esterni ed interni

Intonaci tradizionali, intonaci premiscelati, calcestruzzo, elementi prefabbricati, intonaci tipo Terranova.

Spazzolare e spolverare la superficie per eliminare sia eventuali residui di vecchie pitture non filmogene non bene ancorate sia efflorescenze presenti sul supporto.

Per gli intonaci a malta, calcestruzzo e mattoni nuovi applicare Bausilox

Primer non prima che siano trascorse almeno 4 settimane dall'esecuzione degli intonaci.

Per gli intonaci a base di grassello di calce applicare Bausilox Primer non prima che siano trascorse almeno 9 settimane dall'esecuzione degli intonaci.

Applicare una mano, senza diluire, di Bausilox Primer: dopo 48 ore applicare 2 mani di Bausilox Pittura.

ATTENZIONE!!! L'applicazione di Bausilox Pittura su intonaci già verniciati con idropitture, rivestimenti plastici ed altre pitture filmogene può pregiudicare sia la traspirabilità che la riuscita della pitturazione. Non applicare su gesso, plastica, legno, supporti molto umidi o dai quali fuoriescono sali.

Predisporre l'impalcatura in modo da consentire l'applicazione continua sino ad interruzioni architettoniche (fughe, spigoli, marcapiani).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PRIMA MANO: diluire al 30% - 35% con acqua.

SECONDA MANO: diluire al 35% - 40% con acqua.

Diluire con acqua solo la quantità di prodotto che va utilizzata entro le successive 12 ore.

DATI TECNICI

Aspetto	opaco
Colore	bianco
Tipo di legante	resine silossaniche modificate
Peso specifico	1,33 - 1,40
Viscosità di vendita	tixotropica
Resa	10 - 12 mq/lit (per mano) in funzione dell'assorbimento del supporto
Spessore	70 - 100 micron
ESSICCAZIONE A 20° C	
• Fuori polvere	2 ore
• Secco al tatto	6 ore
• Secco in profondità	8 ore
• Sovraverniciabile	12 ore



APPLICAZIONE A RULLO



APPLICAZIONE A PENNELLO



APPLICAZIONE AD AEROGRAFO



DILUIRE CON ACQUA



SECCHIO

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.