

Bausilox

Primer

Primer per finiture
silossaniche

CARATTERISTICHE

BAUSILOX PRIMER è un fondo a base di resine silossaniche sciolte in solvente idoneo per l'impregnazione di supporti e come fondo altamente aggrappante nell'ambito di cicli con pitture silossaniche. Penetra profondamente nel supporto formando una barriera idrorepellente/aggrappante mantenendo la porosità e la traspirabilità del muro. Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo: μ 70

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri esterni ed interni: Intonaci tradizionali, intonaci premiscelati, calcestruzzo, elementi prefabbricati, intonaci tipo Terranova. Spazzolare e spolverare la superficie per eliminare sia eventuali residui di vecchie pitture non filmogene non bene ancorate sia efflorescenze presenti sul supporto.

Applicare a saturazione una mano o più mani di BAUSILOX PRIMER. Attendere almeno 48 ore prima dell'applicazione di BAUSILOX BRETHER. **ATTENZIONE!!!** L'applicazione di BAUSILOX PRIMER su intonaci già verniciati con idropitture, rivestimenti plastici ed altre pitture filmogene può pregiudicare sia la traspirabilità che la riuscita della pittura. Non applicare su gesso, plastica, legno, supporti molto umidi o dai quali fuoriescono sali.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Tal quale senza ulteriore diluizione. Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Opaco
Colore	Bianco lattice
Tipo di legante	Resine silossaniche modificate
Peso specifico	1,01 - 1,05
Viscosità di vendita	10 - 14" ford 8
Resa	7 - 9 mq/lt (per mano) in funzione dell'assorbimento del supporto
ESSICCAZIONE A 20° C	
• Fuori polvere	1 ora
• Secco al tatto	2 ore
• Secco in profondità	8 ore
• Sovraverniciabile	48 ore



peso: Lt 4/13
pack: secchio



IDROPITTURA
IN DISPERSIONE



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO



APPLICAZIONE
A SPRUZZO

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.