

Baucalce

Secondo Natura

Finitura FR

Rasatura frattazzata traspirante a base di calce idraulica naturale bianca per finiture interne ed esterne degli intonaci della linea Baucalce

DESCRIZIONE

Finitura premiscelata in polvere di granulometria massima 0.3 mm a base di calce idraulica bianca NHL 3.5, con ottime caratteristiche di plasticità, lavorabilità ed adesione. Impastato con acqua, BAUCALCE FINITURA FR si presenta come un grassello di calce adatto per realizzare rasature a basso spessore.

CAMPI D'IMPIEGO

BAUCALCE FINITURA FR è particolarmente indicata per la rasatura di intonaci interni ed esterni della linea Baucalce, permettendo di mantenere intatte le caratteristiche di traspirabilità e consentendo una applicazione agevole e mineralogicamente compatibile.

Attraverso l'applicazione di BAUCALCE FINITURA si ottengono superfici frattazzate e molto curate.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Accertarsi che l'intonaco di sottofondo sia ben pulito, privo di polvere, parti incoerenti, ecc. Eventuali oli, grassi, cere e sporco in genere devono essere rimossi. Accertarsi che la superficie sia regolare per una più facile applicazione di BAUCALCE FINITURA. Applicare BAUCALCE FINITURA con spatola inox rasando a spessore uniformemente. Applicare una o più mani a seconda del grado di finitura desiderata. BAUCALCE FINITURA può essere rifinito solo con pitture traspiranti.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

BAUCALCE FINITURA si impasta con circa il 28% di acqua pulita, manualmente o con trapani ad elica. Evitare di prolungare la mescolazione oltre il tempo necessario al raggiungimento della consistenza voluta.



TRASPIRANTE



APPLICARE CON
SPATOLA IN ACCIAIO



TEMPERATURA MIN.
APPLICAZIONE



STOCCAGGIO IN
LUOGO ASCIUTTO



RICICLABILE



ECOCOMPATIBILE

Baucalce

Finitura FR

AVVERTENZE

- Temperatura minima di applicazione +5°C
- Proteggere dal gelo e da temperature elevate
- Non eccedere con l'acqua di impasto
- Stoccare in luogo asciutto

NORME DI SICUREZZA

- Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con maschere opportune
- Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali
- Ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente ed immediatamente con acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto:	Polvere
• Colore:	Bianco
• Densità apparente malta:	1.7 Kg/litro
• Densità apparente a secco:	1.1 Kg/litro
• Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo:	$\mu=9$
• Granulometria massima :	0.3 mm
• Stoccaggio in luogo asciutto:	12 mesi
• CONSUMO:	Circa 1.2 kg/m ² per mm di spessore



peso:Kg 25
pack:sacco



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerare le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, per ottenere i risultati attesi, l'acquirente è tenuto a utilizzare in maniera idonea il prodotto, attenendosi all'impiego previsto