

Baucalce

Secondo Natura

Intonaco FR

Intonaco traspirante fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale bianca, per applicazioni esterne ed interne



DESCRIZIONE

Intonaco premiscelato in polvere eco-compatibile, traspirante, fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale bianca NHL 3.5, inerti selezionati e additivi che conferiscono una elevata lavorabilità, traspirabilità e capacità di adattamento ai naturali movimenti del supporto, per tutte le esigenze della Bio-edilizia.

CAMPI D'IMPIEGO

BAUCALCE INTONACO è particolarmente indicato per l'impiego nella Bio-edilizia e l'intonacatura di murature interne ed esterne dove si richiede un'ottima traspirabilità e un'elevata compatibilità con i diversi supporti. Utilizzato per l'intonacatura di facciate nuove e il recupero di murature di edifici di rilevanza storico-artistica, grazie alla sua porosità, compatibilità e traspirabilità garantisce un ottimo equilibrio termo igrometrico delle murature. L'impasto morbido e cremoso ne consente l'impiego sia a mano che a macchina su muri portanti e tamponamenti in laterizio, pietra, tufo o misti.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Accertarsi che il sottofondo sia compatto e ben pulito, privo di polvere, parti incoerenti, vecchie pitture, efflorescenze saline ecc. Eventuali materiali incoerenti privi di consistenza, oli, grassi, cere, polvere e sporco in genere devono essere rimossi

mediante picchettatura, spazzolatura e idrolavaggio. Eventuali cavità vanno riempite con cocci di mattoni e malta. Se si vuole favorire l'adesione di BAUCALCE INTONACO al supporto si consiglia di applicare un rinzaffo aggrappante di BAUCALCE RINZAFFO. Trascorse 24 ore dall'applicazione del rinzaffo di ancoraggio procedere eseguendo l'intonacatura con BAUCALCE INTONACO, a mano o a macchina, nello spessore consigliato di 2 centimetri. Per l'applicazione a macchina utilizzare mescolatore standard con dosatori D6-3; D7-2,5; D8-2,5.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

BAUCALCE INTONACO si impasta con circa il 20% di acqua (5 litri per sacco da 25 kg), versando l'acqua nell'apposito recipiente e aggiungendo la polvere fino ad ottenere una consistenza plastica e cremosa. Si consiglia di applicare BAUCALCE INTONACO entro un'ora dall'impasto in una o più mani fino al raggiungimento della consistenza desiderata. BAUCALCE INTONACO ha un tempo di lavorabilità tale da permettere la posa in opera su tutti i tipi di supporto. In caso di elevate temperature si consiglia di inumidire le pareti intonacate di recente con acqua nebulizzata per evitare la formazione di cavillature. Nei periodi invernali particolarmente freddi è bene proteggere l'intonaco fresco dal gelo. La temperatura di applicazione consigliata è tra i 5° ed i 35°.



TRASPIRANTE



APPLICARE CON
SPATOLA IN ACCIAIO



TEMPERATURA MIN.
APPLICAZIONE



STOCCAGGIO IN
LUOGO ASCIUTTO



RICICLABILE



ECOCOMPATIBILE

Baucalce

Intonaco FR

AVVERTENZE

- Temperatura minima di applicazione +5°C
- Proteggere dal gelo e da temperature elevate
- Non eccedere con l'acqua di impasto
- Stoccare in luogo asciutto

NORME DI SICUREZZA

- Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con maschere opportune
- Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali
- Ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente ed immediatamente con acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Polvere
Colore:	Bianco
Granulometria:	0÷1,25 mm
Densità apparente malta:	1.65 Kg/litro
Densità apparente a secco:	1.35 Kg/litro
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo:	$\mu=9$
Resistenza alla compressione dopo 28 giorni:	3 N/mm ²
Resistenza alla flessione dopo 28 giorni:	1.6 N/mm ²
Modulo elastico:	3700 N/mm ²
Classe di reazione al fuoco:	A1
Stoccaggio in luogo asciutto:	12 mesi
CONSUMO:	Circa 14 kg /m ² /1 cm di spessore



peso:Kg 25
pack:sacco



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerare le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, per ottenere i risultati attesi, l'acquirente è tenuto a utilizzare in maniera idonea il prodotto, attenendosi all'impiego previsto