

# Baufiss

## B20 Grigio

Adesivo cementizio a media  
flessibilità ed elevata adesione

### DESCRIZIONE

Il BAUFISS B20 GRIGIO è un premiscelato in polvere, di colore grigio, composto da leganti idraulici aggregati selezionati, resine sintetiche ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il BAUFISS B20 GRIGIO è un adesivo utilizzato per la posa di piastrelle, ceramiche e pietre naturali in ambienti interni ed esterni, su parete o pavimento, su ogni tipologia di sottofondo di normale uso nell'edilizia e per la sovrapposizione di pavimentazione.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

I supporti devono essere puliti ed esenti da materiali incoerenti e polverulenti, solidi e compatti, privi di parti friabili e quanto altro possa ostacolare l'adesione.

Nella posa su pavimenti preesistenti si raccomanda di sgrassare con prodotti specifici per la pulizia la vecchia superficie che spesso presenta residui si cere, grassi e untuosità.

### PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare un sacco di BAUFISS B20 GRIGIO con 7 lt di acqua pulita, preferibilmente con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua.

BAUFISS B20 GRIGIO, si applica con spatola dentata utilizzando il lato liscio per la posa e il lato dentato per distenderlo. Si consiglia di applicare l'adesivo anche sul rovescio delle piastrelle.

L'incollaggio deve essere eseguito prima che si formi una pellicola superficiale che sminuisce l'adesione.

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e +35°C.

Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa.

Non applicare in caso di pioggia imminente.

La conservazione è garantita 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale.



TRASPIRANTE



APPLICARE CON  
SPATOLA IN ACCIAIO



TEMPERATURA MIN.  
APPLICAZIONE



STOCCAGGIO IN  
LUOGO ASCIUTTO



RICICLABILE



ECOCOMPATIBILE

# Baufiss

## B20 Grigio

### AVVERTENZE

- Temperatura di applicazione +5°C ÷ max +35°C
- Nel caso di temperatura elevata la bagnatura del sottofondo aiuta a prolungare il tempo aperto.
- Nel caso di rovesci di piastrelle molto polverose si consiglia un lavaggio tuffandole velocemente in acqua.
- In condizioni ambientali sfavorevoli (temperature elevate, vento) il tempo aperto normalmente di 20-25 minuti, può risultare molto ridotto. Bisogna quindi controllare che l'adesivo non abbia fatto la "pelle" prima della posa. Nel caso si fosse fatta la "pelle" sarà sufficiente rinfrescarlo rispalmandolo senza bagnare.
- In caso di temperatura elevata bagnare il sottofondo aiuta a prolungare il tempo aperto.
- Non sovrapporre troppi blocchi prima che l'adesivo sottostante sia indurito.
- Nel caso di utilizzo in sovrapposizione è necessario lavare bene le superfici con acqua e soda caustica (9:1)

- Pulire gli attrezzi con acqua e le superfici rivestite con uno straccio umido.
- Stoccare in luogo asciutto

### NORME DI SICUREZZA

- Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con maschere opportune
- Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali
- Ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente ed immediatamente con acqua



peso: Kg 25  
pack: sacco



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Premiscelato in polvere	
Temperatura di applicazione:	+5°C e 35°C	
Colore:	Grigio	
Quantità d'acqua d'impasto:	27-29%	
Tempo per stuccatura fughe a parete dopo l'applicazione:	8 h	
Tempo per stuccatura fughe a pavimento dopo l'applicazione:	24 h	
Adesione a trazione iniziale:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adesione a trazione iniziale dopo immersione in acqua:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adesione a trazione iniziale dopo invecchiamento termico:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adesione a trazione iniziale dopo cicli di gelo e disgelo:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adesione a trazione:	20 min	EN 1346
Durata a magazzino:	6 mesi	
CONSUMO:	Da 2 kg/m <sup>2</sup> a 5 kg/m <sup>2</sup> di superficie a seconda della tipologia del supporto e del formato della mattonella	



Xi irritante

**R36/37/38** Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerare le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, per ottenere i risultati attesi, l'acquirente è tenuto a utilizzare in maniera idonea il prodotto, attenendosi all'impiego previsto