



Baufiss

Collacap

Collante rasante monocomponente
per isolamenti a cappotto

DESCRIZIONE

BAUFISS COLLACAP è un collante rasante a base di cemento portland, resine speciali, inerti selezionati e additivi per migliorare la lavorabilità e l'adesione.

CAMPI D'IMPIEGO

BAUFISS COLLACAP è un prodotto impiegato nel sistema di rivestimento a cappotto con ottima adesione su supporti diversi quali: calcestruzzo, malta cementizia, laterizio, ecc. Ideale come rasante su vecchi rivestimenti plastici.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Nel caso di vecchi intonaci sfarinanti è sempre opportuno applicare una mano di BAUQUARZO AGGRAPPANTE CLS per fissare le parti polverose. BAUFISS COLLACAP va mescolato con circa il 26% di acqua pulita tramite agitatore meccanico a bassa velocità, sino ad ottenere una pasta omogenea priva di grumi. L'impasto si conserva lavorabile per circa 3-4 ore a seconda delle condizioni climatiche.

Il collante rasante BAUFISS COLLACAP viene impiegato per incollare i pannelli in polistirolo espanso ed estruso, poliuretano, fibra di legno, fibra di vetro e fibra minerale.

La stesura si esegue normalmente a punti, con il consiglio di spalmare anche il perimetro del pannello per migliorare la stabilità. I pannelli verranno successivamente appoggiati alle pareti esercitando una leggera pressione. La stesura procederà sempre partendo dal basso e avanzando uniformemente per strati verso l'alto.

BAUFISS COLLACAP è impiegato inoltre come strato rasante sulla superficie dei pannelli isolanti interponendo sempre sulla malta rasante una armatura di rinforzo in fibra di vetro RETE IN VETRO PER RASANTI.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto su pannelli con la "pelle" in quanto totalmente antiaderenti.

Si raccomanda inoltre, su superfici irregolari o quando le lastre non appoggiano perfettamente sulle pareti, di fissare ulteriormente i pannelli con dei chiodi di plastica a testa piana del tipo a fungo.



TRASPIRANTE



APPLICARE CON
SPATOLA IN ACCIAIO



TEMPERATURA MIN.
APPLICAZIONE



STOCCAGGIO IN
LUOGO ASCIUTTO



RICICLABILE



ECOCOMPATIBILE

Baufiss

Collacap

AVVERTENZE

- Temperatura di applicazione min +5°C ÷ max +35°C
- Usare esclusivamente pannelli senza "pelle"
- Pulire gli attrezzi con acqua e le superfici rivestite con uno straccio umido
- Stoccare in luogo asciutto

NORME DI SICUREZZA

- Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con maschere opportune
- Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali
- Ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente ed immediatamente con acqua



peso: Kg 25
pack: sacco



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Polvere
Colore:	Biancastro
Acqua d'impasto:	23%
Densità apparente a secco:	1,38 kg/litro
Densità apparente impasto:	1,50 kg/litro
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo:	(DIN 52615): $\mu < 70$
Adesione al calcestruzzo a 28 giorni:	1 N/mm ²
Adesione su isolante (rottura del supporto):	> 0,1 N/mm ²
Tempo di indurimento:	24 ore
Stabilità nelle confezioni originali:	12 mesi
CONSUMO:	Come collante il consumo è di 5-8 kg/m ² Come rasante di 2-3 kg/m ²



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerare le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, per ottenere i risultati attesi, l'acquirente è tenuto a utilizzare in maniera idonea il prodotto, attenendosi all'impiego previsto