

Bauprotex

Impregnante protettivo
idrorepellente per terrazze
piastrellate in grès e klinker

CARATTERISTICHE

Vernice protettiva impermeabilizzante e idrorepellente incolore a elevata penetrazione per terrazze e superfici piastrellate in gres, cotto e klinker. Crea una barriera nascosta che blocca le sgradevoli infiltrazioni e aloni di umidità, senza ricorrere a radicali rifacimenti e mantenendo così inalterata la naturale traspirabilità e il colore della superficie. BAUPROTEX consente il passaggio e il calpestio dei terrazzi senza deteriorarsi. Ha un'ottima stabilità alla luce e alle soluzioni acide.

CAMPI D'IMPIEGO:

Viene impiegato per impermeabilizzare pavimenti piastrellati quando la loro demolizione risulta molto laboriosa e troppo costosa. BAUPROTEX impermeabilizza penetrando nella porosità del materiale stesso senza creare film superficiali e barriere vapore.

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Pittura a base di resine idrofobizzanti insolventi organici, additivi.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Prima dell'applicazione assicurarsi che la superficie siano prive di sporizia, asciutte e perfettamente sgrassate da sostanze precedentemente applicate del tipo cere o similari. È consigliabile sigillare eventuali fessurazioni e stuccare le fughe fra piastrelle con boiacatura dove fosse necessario. L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo o spruzzo avendo cura di pulire subito il prodotto non assorbito. BAUPROTEX è pronto all'uso. Il tempo di essiccazione varia con la temperatura e la porosità del supporto, generalmente è di 1 ora. Il pavimento risulta impermeabile dopo 24 ore ma solo dopo una settimana l'essiccazione del prodotto è completa. La resa per terrazzi e facciate piastrellate è di 3-7 mq/litro, per mattoni compatti e cemento 1-2 mq/ litro, sempre in funzione dell'assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Incolore/paglierino
Densità a 20° CIN Kg/Lt:	0.795 - 0.810
Indurimento:	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero
Stabilità nei vasi originali chiusi:	24 mesi
Tempi di essiccazione:	A 20°C 30 - 60 min, in profondità 20°C 24 ore



peso: **Lt 5**
pack: secchio



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO



APPLICAZIONE
A SPRUZZO



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.